

**ALEXIT®****Grundierung 463 –21****Primer trasparente**

pag.1/1

**INTRODUZIONE E CARATTERISTICHE**

**ALEXIT® Grundierung 463-21** è un primer doppio componente che offre una eccellente adesione su plastiche, poliammide, diversi metalli, legno.

**CAMPO D'APPLICAZIONE**

**ALEXIT® Grundierung 463-21** viene utilizzato nelle produzioni in serie come primer per la verniciatura di materie plastiche, poliammide, diversi metalli, legno con prodotti **ALEXIT® Soft Coating**

**COLORI**

Trasparente

**COPERTURA**Ca. 16 m<sup>2</sup> al litro con spessore del film secco di 20 µm.**PREPARAZIONE FONDO**

La superficie deve essere pulita, asciutta, libera da grassi, da ruggine e non deve presentare tracce d'agenti distaccanti. Per le sue buone qualità d'adesione può essere applicato su quasi tutti i tipi di metalli, plastiche (termoplastiche e termoindurenti). Per l'applicazione su legno a vista deve essere utilizzato preventivamente il turapori Relidur.

**NOMI COMMERCIALI**Prodotto: **Alexit® Grundierung 463-21**Catalizzatore: **Alexit® Härtter 402**Diluente: **Alexit® Verdünner 62****CATALISI**

Mescolare accuratamente **Alexit® Grundierung 463-21** prima di aggiungere il catalizzatore. Seguire uno dei due metodi di catalisi:

- Primo metodo, in volume, con rapporto di catalisi 5 : 1  
es. : 5 parti di Primer + 1 parti di Catalizzatore = 6 parti da diluire al 20% con Verd. 62
- Secondo metodo, % in peso, catalizzato al 20 %  
es. : gr 100 di Primer + gr 20 di Catalizzatore = gr 120 da diluire al 20 % con Verd. 62

**APPLICAZIONE**

Spray ad aria compressa: - Viscosità (DIN 53211): ca 20 secondi

Ugello : 1,5 – 1,8 mm – Pressione : 3,0 – 4,0 Bar

Deve essere assicurata una temperatura oggetto di almeno 18° C° durante la lavorazione.

**POTLIFE**

Circa 3 ore a temperatura ambiente.

**ESSICAZIONE**

A temperatura ambiente.

**Alexit® Grundierung 463-20** può essere sovraverniciato con prodotti a solvente "bagnato su bagnato" dopo un breve periodo d'appassimento (15/20 min.) in pratica appena diventa completamente opaco. **ALEXIT® Grundierung 463-21** può essere sovraverniciato fino a 10 ore dopo la sua applicazione. Passato tale periodo deve essere carteggiato prima della sovraverniciatura.

I dati contenuti nella Scheda Tecnica Applicativa sono basati su prove effettuate dal produttore e vengono forniti allo scopo di informare l'applicatore sui prodotti e sul loro uso. L'applicatore deve accertare l'idoneità del prodotto e della tinta fornita all'uso al quale intende destinarlo, assumendosi la responsabilità dell'uso del prodotto e del risultato finale della verniciatura che dipende dalla sua diligenza ed abilità. Pertanto il Distributore e/o il Rivenditore non si assumono responsabilità per il risultato della verniciatura, per incidenti o danni, diretti o conseguenti all'uso del prodotto.

**Upcoat Srl via Pisacane 29 - 20016 Pero (Mi) tel 02.3391.2034 - fax 02.3391.3069 - email: info@upcoat.com**