

**SEEVENAX®****Grundierung 144 – Fondo**

pag.1/1

**INTRODUZIONE E CARATTERISTICHE**

SEEVENAX® Grundierung 144 è un fondo bicomponente epossidico ad essiccazione rapida (ca 30') Offre un'eccellente adesione e protezione dalla corrosione. Dopo l'essiccazione SEEVENAX® Grundierung 144 forma un rivestimento strutturalmente saldo con un'ottima resistenza sia chimica che meccanica.

**CAMPO D'APPLICAZIONE**

SEEVENAX® Grundierung 144 è un componente dei sistemi di verniciatura per macchine utensili, dosatrici, confezionatrici, macchine tessili, apparecchiature elettriche, mobili metallici, mezzi di trasporto in genere etc.

**COLORI**

Verde pallido, grigio RAL 7032, bianco, nero, RAL 7035 grigio.

**COPERTURA**

Ca. 9 m<sup>2</sup> al litro con spessore del film secco di 30 µm.

**PREPARAZIONE FONDO**

La superficie deve essere pulita, asciutta, libera da grassi, da ruggine e non deve presentare tracce d'agenti contaminanti. Per le sue buone qualità d'adesione può essere applicato direttamente sui metalli e sulle plastiche termoindurenti.

**NOMI COMMERCIALI**

Componente I: SEEVENAX® Grundierung 144

Componente II: SEEVENAX® Haerter 128

Diluente: SEEVENAX® Verdünner 71 e 73

**CATALISI**

Mescolare SEEVENAX® Grundierung 144 prima di aggiungere il catalizzatore.

Catalisi in peso, catalizzato rapporto 10:1

**APPLICAZIONE**

A Pennello diluire al 5-10 %

Spray ad aria compressa: 20-30% di diluente - Viscosità (DIN 53211) 20 secondi, Ugello : 1,5 – 1,8 mm – Pressione : 3,0 – 4,0 Bar

Spray Airless max 20 % diluente, Viscosità (DIN 53211) ca. 30 secondi, tempo di pre-reazione ca. 20 minuti

Deve essere assicurata una temperatura oggetto di almeno 15° C° durante la lavorazione.

**POT LIFE**

Circa 48 ore a temperatura ambiente.

**ESSICCAZIONE**

- A temperatura ambiente, fuori polvere e sovraverniciabile dopo 30 min. Maneggiabile ca. 3 ore. Per la sovraverniciatura con prodotti PUR è necessaria una essiccazione di almeno 8 ore

- In forno: 15 minuti appassimento, 30 minuti a 80° C, oppure 10 minuti a 120° C

I dati contenuti nella Scheda Tecnica Applicativa sono basati su prove effettuate dal produttore e vengono forniti allo scopo di informare l'applicatore sui prodotti e sul loro uso. L'applicatore deve accettare l'idoneità del prodotto e della tinta fornita all'uso al quale intende destinarlo, assumendosi la responsabilità dell'uso del prodotto e del risultato finale della verniciatura che dipende dalla sua diligenza ed abilità. Pertanto il Distributore e/o il Rivenditore non si assumono responsabilità per il risultato della verniciatura, per incidenti o danni, diretti o conseguenti all'uso del prodotto.

Upcoat Srl via Pisacane 29 - 20016 Pero (Mi) tel 02.3391.2034 - fax 02.3391.3069 - email: info@upcoat.com